

R661 NR/SBR

18/05/2015



PLANCHA BLANCA SBR: CALIDAD ESTANDAR

CARACTERISTICAS

SBR blanco, calidad estándar.

VENTAJAS

- Flexible
- No mancha
- Buena resistencia al envejecimiento
- Buena resistencia al frío
- Buena relación calidad/precio

PRESTACIONES

- Economía
- Higiene, limpieza

APLICACIONES

Troquelado de juntas y confección de piezas varias de uso general.

www.trelleborg.com/elastomerlaminates

PROPIEDADES MECANICAS, FISICAS Y QUIMICAS

Características	Norma de referencia	Valor
MECANICAS		
<i>Elastómero - blanco</i>		NR/SBR 
<i>Densidad</i>		1.67 ± 0.05 g/cm ³
<i>Dureza</i>	ASTM D2240	68 ± 5 Shore A
<i>Carga de rotura</i>	ISO 37	≥ 5 MPa
<i>Alargamiento a la rotura</i>	ISO 37	≥ 220 %
<i>Resistencia al desgarro</i>	ISO 34-1	≥ 12 N/mm
<i>Deformación remanente después de 22 h a 70 °C</i>	ISO 815-1	≤ 55 %
TEMPERATURA		
<i>Temperatura de trabajo</i>		- 25/+ 70 °C
ENVEJECIMIENTO		
<i>Δ Dureza después de 70 h a 70 °C</i>	ASTM D573	≤ 5 Shore A
<i>Δ Carga de rotura después de 70 h a 70 °C</i>	ASTM D573	≤ - 15 %
<i>Δ Alargamiento a la rotura después de 70 h a 70 °C</i>	ASTM D573	≤ - 25 %
RESISTENCIA QUIMICA		
<i>Acidos y bases diluidos</i>	<i>Acidos y bases concentrados</i>	<i>Ozono</i>
Muy buena	Buena	Buena
		No adecuado

DIMENSIONES

<i>Espesor (mm)</i>		<i>Anchura (mm)</i>		<i>Longitud (m)</i>		<i>Peso (kg/m²)</i>	<i>Acabado</i>
1	± 0.3	1400	± 2 %	20	± 2 %	1.67	2 caras lisas
2	± 0.3	1400	± 2 %	15	± 2 %	3.34	2 caras lisas
3	± 0.3	1400	± 2 %	10	± 2 %	5.01	2 caras lisas
4	± 0.4	1400	± 2 %	10	± 2 %	6.68	2 caras lisas
5	± 0.4	1400	± 2 %	10	± 2 %	8.35	2 caras lisas
6	± 0.5	1400	± 2 %	10	± 2 %	10.02	2 caras lisas

IDENTIFICACION

<i>Marcaje</i>	Sin marcaje.
<i>Presentación</i>	Espesor ≤ 6 mm en rollos sobre tubo de cartón Ø 80 mm. Espesor > 6 mm en rollos.
<i>Embalaje</i>	Film polietileno negro.
<i>Etiquetado</i>	Etiqueta autoadhesiva indicando la referencia de producto, las dimensiones, la superficie en m ² , el peso nominal y el código que posibilita la trazabilidad del producto.