

BS08 NBR

16/07/2014



PLANCHA NITRÍLICA 70: PARA APLICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Plancha nitrílica 70 Shore A de altas prestaciones.

VENTAJAS

- Excelente resistencia a los aceites y grasas (temperatura máxima + 100 °C)
- Excelente resistencia a los hidrocarburos (contenido en aromáticos inferior al 30 % y temperatura máxima + 20 °C)
- Plancha antiestática ($2.10^4 \Omega \text{m}$) (IEC 93)
- Con caras mates para garantizar un buen acabado superficial del producto, asegurar el desenrollado sencillo del material, y facilitar posibles operaciones de adhesivado del producto

PRESTACIONES

- Fiabilidad
- Seguridad
- Rendimiento

APLICACIONES

Troquelado de juntas y confección de piezas varias de uso general en contacto con:

- aceites minerales
- hidrocarburos

www.trelleborg.com/elastomerlaminates

PROPIEDADES MECANICAS, FISICAS Y QUIMICAS

Características		Norma de referencia	Valor	
MECANICAS				
Elastómero - negro			NBR	
Densidad			1.30 ± 0.05	g/cm³
Dureza	ASTM D2240		70 ± 5	Shore A
Carga de rotura	ISO 37		≥ 10	MPa
Alargamiento a la rotura	ISO 37		≥ 250	%
Resistencia al desgarro	ISO 34-1		≥ 30	N/mm
Deformación remanente después de 24 h a 70 °C		ISO 815-1	≤ 15	%
Deformación remanente después de 24 h a 100 °C		ISO 815-1	≤ 20	%
TEMPERATURA				
Temperatura de trabajo			- 30/+ 100	°C
ENVEJECIMIENTO				
Δ Dureza después de 72 h a 100 °C		ASTM D573	≤ 10	Shore A
Δ Carga de rotura después de 72 h a 100 °C		ASTM D573	± 5	%
Δ Alargamiento a la rotura después de 72 h a 100 °C		ASTM D573	≤ - 35	%
RESISTENCIA A ACEITES				
Aceite IRM 901, Δ volumen después de 72 h a 100 °C		ASTM D471	≤ - 16	%
Aceite IRM 903, Δ volumen después de 72 h a 100 °C		ASTM D471	± 5	%
RESISTENCIA QUIMICA				
Acidos y bases diluidos	Acidos y bases concentrados	Ozono	Aceites e hidrocarburos	
Muy buena	Buena	Moderada	Muy buena	

DIMENSIONES

Espesor (mm)	Anchura (mm)	Longitud (m)	Peso (kg/m ²)	Acabado
1 ± 0.3	1400 ± 2 %	20 ± 2 %	1.30	2 caras mates
1.5 ± 0.3	1400 ± 2 %	15 ± 2 %	1.95	2 caras mates
2 ± 0.3	1400 ± 2 %	15 ± 2 %	2.60	2 caras mates
3 ± 0.3	1400 ± 2 %	10 ± 2 %	3.90	2 caras mates
4 ± 0.4	1400 ± 2 %	10 ± 2 %	5.20	2 caras mates
5 ± 0.4	1400 ± 2 %	10 ± 2 %	6.50	1 cara lisa/1 cara mate
6 ± 0.5	1400 ± 2 %	10 ± 2 %	7.80	1 cara lisa/1 cara mate
8 ± 0.7	1400 ± 2 %	5 ± 2 %	10.40	1 cara lisa/1 cara mate
10 ± 1.0	1400 ± 2 %	5 ± 2 %	13.00	1 cara lisa/1 cara mate

IDENTIFICACION

Marcaje	Sin marcaje.
Presentación	Espesor ≤ 6 mm en rollos sobre tubo de cartón Ø 80 mm. Espesor > 6 mm en rollos.
Embalaje	Film polietileno negro.
Etiquetado	Etiqueta autoadhesiva indicando la referencia de producto, las dimensiones, la superficie en m ² , el peso nominal y el código que posibilita la trazabilidad del producto.