

Silicona Celular

Placa moldeada / molded sheeting



Aislamiento y Estanqueidad Erica, S.L.

C/ Marruecos 160

08019 BARCELONA Spain

Tel. +34 932 663 649 Fax +34 932 663 529

www.ERICA.es ERICA@ERICA.es

Excelente resistencia al ozono, oxidación, luz ultravioleta, radiación ionizante e intemperie en general.

Buena resistencia a la llama y excelente resistencia eléctrica.

Excellent resistance to ozone, oxidation, ultraviolet light, ionising radiation and weathering in general.

Good flame resistance and excellent electrical resistance.

		TR15	TR20
	Unidad / unit	Valor / value	Valor / value
Densidad / density	Kg/m ³	250 ±40	400 ±40
Dureza / hardness	°Shore A	15	20-25
Estructura celular / cell structure		Cerrada / closed	
Color estándar / standard colour		Blanco roto / off-white	
Fuerza a la rotura / force at break	N	65	110
Alargamiento / elongation to failure	%	225	215
Compresión Set	%	15	15
Campo de temperaturas / temp. range	°C	-50 / +200	-50 / +225
Conductividad térmica / thermal conductivity	W/m·K	0.0695	-
Resistencia a la llama / flame resistant		Muy buena / very good	
Acabado superficial / surface finish		Talco / talc powder	

Dimensiones placa / dimension size

1000X600mm Caras lisas / smooth sides

1000X500mm Caras grabado impresión / fabric finish sides

Espesores / thickness

Desde 1.7mm hasta 25mm / 1.7mm to 25mm

Disponibilidad bajo consulta / availability on request

Gran gama de colores / wide range of colors

Piezas y juntas troqueladas / cutted parts and gaskets

Grabado impresión 1 o 2 caras / fabric finish 1 or 2 sides

Caras autoadhesivas / self adhesive sides