

Val-Flon® STD

Banda y cordón / Tape & Cord



Aislamiento y Estanqueidad Erica, S.L.

C/ Marruecos 160

08019 BARCELONA Spain

Tel. +34 932 663 649 Fax +34 932 663 529

www.erica.es erica@erica.es

Las bandas y cordones Val-flon® STD están compuestos de PTFE DuPont 100% expandido sin sinterizar, para aplicaciones de sellado de bridas en contacto con gases, vapor, oxígeno, agentes corrosivos, hidrocarburos, etc

Val-flon® STD tapes and cords are made 100% PTFE DuPont unsintered expanded for flange sealing applications in contact with gas, steam, oxygen, corrosive agents, hydrocarbons, etc.

Propiedades básicas / basic properties

Propiedad / property	Unidad / unit	Valor / value
Composición / composition	Politetrafluoretileno-PTFE 65N DuPont 100% sin sinterizar	
Densidad / density	gr/cm ³	0.55
Campo de temperaturas / temperature range	°C	-200 / +280
Temperatura máxima / max. temperature	°C	+315
Presión / pressure	Bar	210
Resistencia química / chemical resistance	pH	0 - 14

Disponible bajo consulta / available on request

- Densidad 0.75 gr/cm³ (Semi HD) y 0.95 gr/cm³ (HD) / Density 0.75 gr/cm³ (Semi HD) and 0.95 gr/cm³ (HD)

Aprobaciones / approvals

- FDA CFR 21. num.177.1550



Formatos / format

BANDA ADHESIVO.1/C / tape self-adhesive 1 side												
Medida (mm) / size	3x1.5	5x2	7x2.5	10x3	12x4	14x5	17x6	20x7	25x3	25x8	30x10	40x5
mts.caja / meters box	25	25	15	10	10	10	5	5	10	5	10	10

CORDON / cord											
Medida (mm) / size	Ø2.5	Ø3	Ø4	Ø5	Ø6	Ø7	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16
mts.caja / meters box	50	50	25	25	25	25	25	10	10	10	5

Val-Flon® STD se fabrica con PTFE de E. I. du Pont de Nemours

Val-Flon® STD is made with PTFE of E. I. du Pont de Nemours

Esta información y nuestro asesoramiento técnico, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se da de buena fe pero sin garantía. Esto también se aplica cuando los derechos de propiedad están involucrados. El asesoramiento no lo libera de la obligación de comprobar su validez y para poner a prueba nuestros productos en cuanto a su idoneidad para el uso previsto. El almacenamiento, la aplicación y uso de nuestros productos están fuera de nuestro control y, por tanto, exclusivamente bajo su propia responsabilidad. Nuestros productos se venden de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta. La información contenida en esta hoja de datos está sujeta a cambios sin previo aviso.

This information and our technical advice, whether verbal, in writing or by way of trials, is given in good faith but without warranty. This also applies where proprietary rights are involved. Our advice does not release you from the obligations to check its validity and to test our products as to their suitability for the intended use. The storage, application and use of our products are beyond our control and, therefore, entirely your own responsibility. Our products are sold in accordance with our General Conditions of Sale. The information contained within this data sheet is subject to change without notice.