

Val-Flon® PLUS

Juntas boca hombre / manhole gaskets



Aislamiento y Estanqueidad Erica, S.L.

C/ Marruecos 160

08019 BARCELONA Spain

Tel. +34 932 663 649 Fax +34 932 663 529

www.eric.es erica@erica.es

Las bandas Val-flon® Plus están compuestas de 85% Teflon® sin sinterizar y 15% de grafito. El grafito disminuye el coeficiente de fricción, reduce la deformación bajo presión y en cierta medida las propiedades de desgaste.

Val-flon® Plus tapes are composed of 85% Teflon® unsintered and 15% graphite. The graphite lowers the friction coefficient, reduce deformation under load and, at a some extent improves the wear properties.

Propiedades básicas / basic properties

Propiedad / property	Unidad / unit	Valor / value
Composición / composition	Politetrafluoretileno-PTFE 65N Teflon® 85% sin sinterizar y 15% grafito	
Densidad / density	gr/cm³	0.6
Campo de temperaturas / temperature range	°C	-200 / +280
Temperatura máxima / max. temperature	°C	+315
Presión / pressure	Bar	210
Resistencia química / chemical resistance	pH	0 - 14

Aprobaciones / approvals

TÜV de acuerdo a la norma TRD-401 clase C / *certified TÜV product according to TRD-401 class C*

Formatos / format

BANDA ADHESIVO.1/C / <i>tape self-adhesive 1 side</i>												
Medida (mm) / size	10x5	10x7	12x4	14x5	15x10	20x7	20x8	20x10	25x5	25x8	25x10	30x10
mts.caja / meters box	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Val-Flon® PLUS se fabrica con PTFE de E. I. du Pont de Nemours

Val-Flon® PLUS is made with PTFE of E. I. du Pont de Nemours

Esta información y nuestro asesoramiento técnico, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se da de buena fe pero sin garantía. Esto también se aplica cuando los derechos de propiedad están involucrados. El asesoramiento no lo libera de la obligación de comprobar su validez y para poner a prueba nuestros productos en cuanto a su idoneidad para el uso previsto. El almacenamiento, la aplicación y uso de nuestros productos están fuera de nuestro control y, por tanto, exclusivamente bajo su propia responsabilidad. Nuestros productos se venden de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta. La información contenida en esta hoja de datos está sujeta a cambios sin previo aviso.

This information and our technical advice, whether verbal, in writing or by way of trials, is given in good faith but without warranty. This also applies where proprietary rights are involved. Our advice does not release you from the obligations to check its validity and to test our products as to their suitability for the intended use. The storage, application and use of our products are beyond our control and, therefore, entirely your own responsibility. Our products are sold in accordance with our General Conditions of Sale. The information contained within this data sheet is subject to change without notice.