

# PTFE Lubricado

## PT201

### Empaquetaduras / Packings



Aislamiento y Estanqueidad Erica, S.L.

C/ Marruecos 160

08019 BARCELONA Spain

Tel. +34 932 663 649 Fax +34 932 663 529

www.ERICA.es ERICA@ERICA.es

**PT201 es una empaquetadura trenzada en diagonal con filamentos de PTFE Type 620 de Lenzing Plastics GmbH & Co K G impregnados con dispersión de PTFE 3M Dyneon® TF 5135GZ y un lubricante especial que facilita el movimiento a altas velocidades.**

*PT201 is a diagonal braided packing with PTFE filaments Type 620 by Lenzing Plastics GmbH & Co K G impregnated with PTFE dispersion 3M Dyneon® TF 5135GZ, and a special lubricant to facilitate movement at high speeds.*

#### Propiedades básicas / basic properties

Propiedad / property	Unidad / unit	Valor / value
<b>Temperatura máxima</b> / maximum temperature	°C	260
<b>Temperatura mínima</b> / minimum temperature	°C	-175
<b>Presión</b> / pressure	bar	40
<b>Velocidad</b> / speed	mt/seg.	8
<b>Resistencia química</b> / chemical resistance	pH	0 - 14

#### Aplicaciones / applications

- Ácidos concentrados, vapor, productos químicos oxidantes y agresivos excepto metales alcalinos. / *Concentrated acids, steam, chemicals and aggressive oxidants than alkali metals.*
- Bombas centrífugas, válvulas con aire y gas. / *Centrifugal pumps, valves with air and gas.*
- Apta para la industria química, petrolífera, industria del papel y cartón e industria alimentaria. / *Suitable for chemical, petroleum, paper and board mills and food industry.*

#### Formato / format

Medida / size	4x4	5x5	6x6	8x8	10x10	12x12	14x14	16x16	18x18	20x20	22x22	25x25
mts.caja / meters box	50	25	20	15	10	10	10	10	10	10	7	6
Peso caja (kg) / weight box	1,85	1,35	1,5	2	1,85	2,8	3,5	4,5	5,4	7,1	6	7,8

**Pesos aproximados / approximate weights.**

- Se suministran anillos moldeados y conformados. Consulten a nuestro departamento técnico-comercial. / *Available on request, molded rings. Please, consult our technical sales department.*