

# Tejido Vidrio + PTFE 1/c

## TG430

Fiberglass Coated Fabrics



Aislamiento y Estanqueidad Erica, S.L.

C/ Marruecos 160

08019 BARCELONA Spain

Tel. +34 932 663 649 Fax +34 932 663 529

www.erica.es erica@erica.es

**TG430 es un tejido de filamentos no texturizados de fibra de vidrio E caramelizados, recubierto por una cara con PTFE extremadamente resistente a casi todos los productos químicos, ácidos y disolventes. Tiene bajo coeficiente de fricción y excelentes propiedades antiadherentes.**

*TG430 is a fabric of filaments non textured E-glass thermo treated, coated 1 side with PTFE extremely resistant to nearly all chemicals, acids and solvent. With low friction coefficient and excellent non-stick properties.*

### Propiedades básicas / basic proprieties

### TG430

<b>Referencia producto</b> / product reference		TG430/9KK T11
<b>Color recubrimiento</b> / coating colour		Gris / grey
<b>Peso</b> / weight	gr/m <sup>2</sup>	560
<b>Espesor</b> / thickness	mm	0.43
<b>Diámetro filamento vidrio</b> / fiberglass diameter	micra/micron	9
<b>Estructura</b> / weave		Sarga cruzada / cross twill
<b>Hilos 10cm</b> / ends-picks 10cm		
* Urdimbre / warp		190
* Trama / weft		110
<b>Carga de rotura</b> / tensile strength		
* Urdimbre / warp	N/50mm	3200
* Trama / weft	N/50mm	2200
<b>Campo de temperaturas</b> / temperature range		°C -25 / +260
<b>Formato rollo disponible</b> / available rolls		
* Ancho / width	mm	1524
* Longitud / length	mt	50

Esta información y nuestro asesoramiento técnico, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se da de buena fe pero sin garantía. Esto también se aplica cuando los derechos de propiedad están involucrados. El asesoramiento no lo libera de la obligación de comprobar su validez y para poner a prueba nuestros productos en cuanto a su idoneidad para el uso previsto. El almacenamiento, la aplicación y uso de nuestros productos están fuera de nuestro control y, por tanto, exclusivamente bajo su propia responsabilidad. Nuestros productos se venden de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta. La información contenida en esta hoja de datos está sujeta a cambios sin previo aviso.

*This information and our technical advice, whether verbal, in writing or by way of trials, is given in good faith but without warranty. This also applies where proprietary rights are involved. Our advice does not release you from the obligations to check its validity and to test our products as to their suitability for the intended use. The storage, application and use of our products are beyond our control and, therefore, entirely your own responsibility. Our products are sold in accordance with our General Conditions of Sale. The information contained within this data sheet is subject to change without notice.*