

# Tejido Siliconado Gris 2/c

## TVS125 G2

Coated Fiberglass Fabrics



Aislamiento y Estanqueidad Erica, S.L.

C/ Marruecos 160  
08019 BARCELONA Spain  
Tel. +34 932 663 649 Fax +34 932 663 529

www.ERICA.es ERICA@ERICA.es

**TVS125 G2 (TG 430/9KK) son tejidos fabricados con filamentos de fibra de vidrio E, recubiertos por las dos caras con silicona para alta temperatura.**

*TVS125 G2 (TG 430/9KK) are fabrics made from non textured E-glass filament fibre, coated with high temperature silicone rubber 2 sides.*


### Propiedades básicas / basic properties

### TVS125 G2

<b>Referencia producto / product reference</b>		TG 430/9KK
<b>Composición tejido / composition fabric</b>		Filamentos de fibra de vidrio E texturizado / textured E fiberglass filaments
<b>Composición engomado / coated composition</b>		VMQ silicona / <i>silicone VMQ</i>
<b>Color / colour</b>		Plata RAL9006 / <i>grey RAL9006</i>
<b>Peso engomado / coated weight</b>	gr/m <sup>2</sup>	60 / 80
<b>Peso total / total weight</b>	gr/m <sup>2</sup>	570
<b>Espesor / thickness</b>	mm	0.43 ±0.1
<b>Diám. filamento / fiberglass diam.</b>	micra/micron	9
<b>Estructura / weave</b>		Sarga cruzada / cross twill
<b>Hilos 10cm / ends-picks 10cm</b>		
* Urdimbre / warp		190
* Trama / weft		110
<b>Tex urdimbre/trama / Tex warp/weft</b>		136 / 136
<b>Carga de rotura urdimbre / tensile strength warp</b>	N/50mm	2900
<b>Carga de rotura trama / tensile strength weft</b>	N/50mm	1900
<b>Campo de Temperaturas / temperature range</b>		°C -50 / +250
<b>Ancho / width</b>	mm	1500
<b>Longitud rollo / roll length</b>	mt	50

### Características / characteristics

- Buena estabilidad a la luz, resistencia a los rayos UV y resistente a la oxidación. / *Good light stability, UV resistance and oxidation-resistant.*
- Mayormente resistente a ácidos y álcalis. / *Mostly resistant to acids and alkalis.*
- Impermeable. / *Weatherproof.*
- Buen repelente de manchas y aceite. / *Good soil-repellent and oil-repellent properties.*
- Buenas propiedades dieléctricas. / *Good electrical insulation properties.*



**0736**  
**2015**

USCG 164 109/EC0736/114.497  
USCG 164 109/EC0736/118.118

Esta información y nuestro asesoramiento técnico, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se da de buena fe pero sin garantía. Esto también se aplica cuando los derechos de propiedad están involucrados. El asesoramiento no lo libera de la obligación de comprobar su validez y para poner a prueba nuestros productos en cuanto a su idoneidad para el uso previsto. El almacenamiento, la aplicación y uso de nuestros productos están fuera de nuestro control y, por tanto, exclusivamente bajo su propia responsabilidad. Nuestros productos se venden de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta. La información contenida en esta hoja de datos está sujeta a cambios sin previo aviso.

This information and our technical advice, whether verbal, in writing or by way of trials, is given in good faith but without warranty. This also applies where proprietary rights are involved. Our advice does not release you from the obligations to check its validity and to test our products as to their suitability for the intended use. The storage, application and use of our products are beyond our control and, therefore, entirely your own responsibility. Our products are sold in accordance with our General Conditions of Sale. The information contained within this data sheet is subject to change without notice.