

Corcho Caucho

Rubber Cork Sheet

Planchas flexibles para juntas de sellado compuestas de granulado de corcho y caucho sintético, de excelente impermeabilidad, con gran compresibilidad y alto grado de recuperación.

Flexible seal gasket sheets composed of granulated cork and synthetic rubber of excellent impermeability, with high compressibility and high recovery.



Aislamiento y Estanqueidad Erica, S.L.

C/ Marruecos 160

08019 BARCELONA Spain

Tel. +34 932 663 649 Fax +34 932 663 529

www.ericas.es ericas@ericas.es

Tipos / types

Propiedades básicas / basic properties

CCSBR

CCNBR

Propiedad / property	Unidad / unit	Valor / value	Valor / value	Método test / test method
Composición elastómero base / base rubber composition		Estireno butadieno / styrene butadiene	Acrilonitrilo butadieno / acrylonitrile butadiene	
Densidad / density	Kg/m ³	525	600	ISO 2781 Ed.3
Dureza / hardness	° IRHD	61 ±5	61 ±15	ASTM D1415-81
Tensión superficial / surface tension	Kg/cm ²	12.3	14.5	ASTM F152-87
Compresibilidad 28 Kg/cm² / compressibility 28 Kg/cm²	%	15.4	40	ASTM F36-88
Recuperación / recovery	%	30	75	ASTM F36-88
Temperatura máxima / max. temperature	°C	+80	+100	Interna / internal
Resistencia a fluidos · Cambio de volumen				ASTM F146
/ fluid resistance · volume change				
* Fuel A 22 hr, 21-30°C	%	-	-5 / +20	
* ASTM no.1, 70hr 100°C	%	-	-5 / +20	
* ASTM no.3, 70hr 100°C	%	-	0 / +30	

Formatos / formats

- Espesores SBR : de 1 hasta 50mm / *SBR Thickness: 1 to 50mm*
- Espesores NBR : de 1 hasta 8mm / *NBR Thickness: 1 to 8mm*
- Planchas estándar 1 x 1mt o en rollos / standard 1x1m sheets or rolls

Disponibilidad bajo consulta / availability on request

- Caras autoadhesivas / self adhesive sides
- Piezas y juntas troqueladas / cutted parts and gaskets

Esta información y nuestro asesoramiento técnico, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se da de buena fe pero sin garantía. Esto también se aplica cuando los derechos de propiedad están involucrados. El asesoramiento no lo libera de la obligación de comprobar su validez y para poner a prueba nuestros productos en cuanto a su idoneidad para el uso previsto. El almacenamiento, la aplicación y uso de nuestros productos están fuera de nuestro control y, por tanto, exclusivamente bajo su propia responsabilidad. Nuestros productos se venden de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta. La información contenida en esta hoja de datos está sujeta a cambios sin previo aviso.

This information and our technical advice, whether verbal, in writing or by way of trials, is given in good faith but without warranty. This also applies where proprietary rights are involved. Our advice does not release you from the obligations to check its validity and to test our products as to their suitability for the intended use. The storage, application and use of our products are beyond our control and, therefore, entirely your own responsibility. Our products are sold in accordance with our General Conditions of Sale. The information contained within this data sheet is subject to change without notice.